

HUILE POUR BOIS TOUT USAGE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

DESCRIPTION

Sans solvants ajoutés - hydrofuge - ne cloque pas et ne s'écaille pas - très haute teneur en matières solides.

Filtres de protection UV - microporeux - biocides pour une protection contre les algues, la moisissure et les champignons.

Une huile microporeuse unique, transparente et résistante aux UV, pour une protection optimale du bois intérieur et extérieur.

Faible teneur en COV.

Cette huile pour bois est une huile polymérisée naturelle offrant une durabilité exceptionnelle, propre à ce système.

Cette huile à très haute teneur en matières solides confère un fini soyeux et met en valeur le grain naturel du bois.

Elle est sans solvants ajoutés et convient aux bois résineux et feuillus, en intérieur comme en extérieur.

Elle pénètre en profondeur pour une imperméabilisation et une préservation optimales.

L'huile pour bois tout usage Polyvine n'est pas un revêtement de surface : elle pénètre au cœur du bois.

Elle protège en pénétrant profondément dans le bois, lui conférant une finition riche et nourrissante.

L'huile pour bois tout usage Polyvine peut être colorée avec les colorants pour huile Polyvine.

UTILISATION SUR :

Clôtures • bardages • abris de jardin • chalets • pergolas • meubles • tables • portes • plans de travail

• sols • escaliers • chêne intérieur et extérieur

FINITIONS DISPONIBLES

Satiné pour plus de profondeur et un léger brillant.

POINTS FORTS

Haute résistance aux UV, imperméable, sans solvants ajoutés, très haute teneur en matières solides, ne cloque pas et ne s'écaille pas, microporeux, biocides pour une protection optimale contre les algues, les moisissures et les champignons.

PRÉPARATION DES SURFACES

Toutes les surfaces doivent être propres et exemptes de poussière, saleté, huile/résine et autres contaminants.

APPLICATION

Assurez-vous que la surface à traiter est propre et exempte de graisse, cire ou produit de polissage.

Les surfaces extérieures en bois doivent toujours présenter une pente de 9 degrés pour permettre l'écoulement de l'eau et éviter toute stagnation dans les joints. Ceci contribue à prévenir la stagnation de l'eau sur les surfaces horizontales. Il est important d'éliminer toute trace d'huile de la surface avant l'application du revêtement (bois gras, par exemple le teck, l'iroko, le palissandre, etc.).

Sinon, cela pourrait entraîner des problèmes d'adhérence. Imbibez donc un chiffon non pelucheux d'alcool à brûler, et nettoyez soigneusement la surface. Il est important de faire tourner le chiffon

régulièrement. Polyvine déconseille l'utilisation de white spirit, car celui-ci peut laisser un résidu gras sur le bois avec les systèmes à base d'eau.

L'alcool à brûler est donc préférable. Pour les bois très gras et résistants comme l'iroko, un diluant cellulosique peut être nécessaire.

Préparation des surfaces :

le bois neuf doit être propre, non gras et parfaitement sec. Retirer tous les anciens revêtements jusqu'au bois nu. Si le bois n'est pas traité sous pression, appliquer un produit de préservation du bois approprié.

Bien mélanger le produit sans l'agiter (retourner le récipient plusieurs fois suffit).

Pour un résultat optimal, utiliser un chiffon propre non pelucheux.

Appliquer une fine couche uniforme dans le sens du fil du bois, en faisant pénétrer l'huile dans les fibres pour une saturation complète. Après séchage (minimum 12 heures), appliquer une seconde couche.

Ne pas appliquer à une température inférieure à 10 °C. Les basses températures augmentent considérablement le temps de séchage. L'application est recommandée à une température supérieure à 15 °C.

Le bois neuf doit être parfaitement sec avant l'application. Si le bois est vert ou a été traité sous pression, le laisser sécher avant l'application (taux d'humidité inférieur à 18 %). Pour un résultat optimal, nous recommandons l'application au chiffon non lissé. Ce produit peut également être appliqué au pinceau ou au pistolet.

Pour une application au pistolet, utilisez un pistolet classique ou un pistolet HVLP.

Attention :

Toujours effectuer un essai sur une petite surface avant de commencer les travaux. Soyez prudent lors de l'application par forte chaleur ou en plein soleil, car cela affectera le temps de séchage. Ne pas appliquer en cas de risque de pluie. La durée de vie du revêtement sera considérablement réduite sur les surfaces horizontales et au contact du sol ou de l'eau stagnante.

Attention

Une exposition intense au soleil entraînera une décoloration progressive du bois.

L'application sur du bois tendre, les nœuds et les poches de résine risquent de faire transparaître le produit à travers le revêtement.

Les chiffons contaminés par le produit peuvent s'enflammer spontanément. Les éliminer en toute sécurité. Étaler à plat en une seule couche pour sécher ou laver à l'eau savonneuse.

Bois neuf et vieilli

Tous les contaminants et les traces de menuiserie doivent être éliminés de la surface par ponçage : grain 80/120 pour les surfaces verticales, grain 60/80 pour les surfaces horizontales.

Les champignons, le pollen ou les spores non éliminés et emprisonnés sous le revêtement décoloreront la surface du bois au contact de l'humidité. Tout le bois doit être traité avec un produit de préservation spécifique, conformément aux recommandations du fabricant. N'utilisez pas l'huile pour bois tout usage Polyvine sur les supports ayant déjà reçu un prétraitement hydrofuge.

Dans la mesure du possible, appliquez la première couche sur toute la surface avant la fixation.

Utilisez uniquement des vis, clous et fixations inoxydables.

Bois déjà peint :

Poncez complètement l'ancien revêtement avec du papier de verre grain 60/80.

Assurez-vous que la surface est sèche, propre et exempte de poussière. Suivez les instructions pour le bois neuf et vieilli.

Pré-couche :

L'infiltration d'eau dans le bois provoque des taches et favorise le développement de champignons. Cela crée des marques disgracieuses sous le vernis transparent.

Remplacez tous les joints, fissures et trous de clous avec un mastic polyuréthane ou acrylique de bonne qualité avant d'appliquer la couche de finition.

Veillez particulièrement à l'étanchéité des parcloles et des joints autour des cadres avec du mastic ou du silicone, en suivant les instructions du fabricant du produit.

Évitez de créer des zones où l'eau peut stagner, car cela risque d'endommager le mastic.

Vitrage

Les faces arrière des parcloles, des bois de bout et des feuillures doivent recevoir au moins une couche d'huile pour bois tout usage Polyvine.

Les assemblages à traiter avec l'huile pour bois tout usage Polyvine doivent être vitrés à l'aide d'un mastic approprié, conformément à la section 4.2 du manuel de la Fédération du verre et du vitrage, ainsi qu'aux normes BS 8000-7 : 1990 et BS 6262 : 1982.

Nous déconseillons l'utilisation de mastic à l'huile de lin ou de composés non durcissants modifiés avec nos systèmes de protection du bois, car leurs performances à long terme sont inférieures.

Pour confirmer la compatibilité, veuillez consulter le fabricant du matériau de vitrage concerné. Les matériaux de vitrage silicone

doivent être appliqués uniquement après l'application des couches de finition.

Généralités

Le bois doit être acclimaté à son environnement d'utilisation final. Le taux d'humidité ne doit pas dépasser 18 % avant l'application du revêtement.

Les dépôts résineux doivent être éliminés à l'aide d'un grattoir.

Nous déconseillons l'utilisation d'agents de nouage, car ils ne sont pas toujours efficaces pour fixer la résine.

De plus, la présence de nœuds est souvent mise en évidence et l'adhérence des revêtements peut être compromise.

Entretien

Inspecter annuellement le bois afin de détecter tout signe d'usure ou de dommage. Veiller particulièrement à ce que tout le mastic soit intact et ne permette pas à l'eau de pénétrer dans le bois.

Nettoyer soigneusement la surface et rincer abondamment à l'eau.

Une couche d'entretien doit être appliquée tous les 1 à 3 ans sur les zones exposées, et tous les 3 à 4 ans sur les zones moins exposées ou abritées.

Attention : Toujours effectuer un essai sur une petite surface avant de commencer les travaux. Ne pas appliquer en cas de risque de pluie.

COUVERTURE : Dépend du support.

CONDITIONNEMENT

100 ml, 500 ml, 1 litre, 2,5 litres.

STOCKAGE

À conserver à l'abri des températures extrêmes pendant le stockage et l'application.

Conserver dans des récipients non ouverts, dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Durée de conservation : Plusieurs années dans un récipient hermétiquement fermé.

SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Non dangereux. Tenir hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau tiède.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Ne pas jeter dans les égouts. Éliminer ce produit et son emballage dans un point de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Les chiffons contaminés par le produit peuvent s'enflammer spontanément. Les éliminer en toute sécurité. Les étendre à plat, en une seule couche, pour les faire sécher ou les laver à l'eau savonneuse.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Tout matériel utilisé peut être nettoyé à l'eau et au savon avant que le vernis ne sèche. Essuyer tout excédent sur les surfaces avec un chiffon humide. ÉLIMINATION

Renseignez-vous auprès des installations locales compétentes. Ne jetez pas le produit dans les égouts ni dans les cours d'eau.

Les informations fournies sont données selon nos connaissances actuelles et ne prétendent pas être exhaustives. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer que le produit et les recommandations formulées ici conviennent à l'usage prévu, à l'essence de bois et à la situation présente avant toute utilisation.

Une application professionnelle et réussie du produit ne dépend pas de nous.

Il est toujours recommandé d'effectuer un essai préliminaire.

L'utilisateur est tenu de lire et de comprendre toutes les informations figurant sur les étiquettes et les fiches de données de sécurité avant d'utiliser ce produit.

FABRIQUÉ AU ROYAUME-UNI PAR

TÉL. 01934 740305 EMAIL info@polyvine.co.uk

Pour des informations techniques et sur le recyclage, consultez notre site web polyvine.com

Limite de COV UE n/a 2010 (cat. A/c) 500 g/L contient 7 g/L

DATE D'ÉMISSION PW final 10.24 09/12/2024