

PRIMAIRE & PEINTURE. FINITION VELOUTÉE OPAQUE SPÉCIAL BOIS ET DÉRIVÉS (MEUBLES, OBJET, BOISERIES DIVERSES) POUR INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR



Le + produit :

Adhérence directe sur bois et dérivés.

Un seul produit pour la sous couche et la finition.

DESRIPTIF

Le 2 en 1 d'ÉRIKA évite la multiplication des produits car il est à la fois une sous couche et une finition !

Le 2 en 1 d'ÉRIKA n'est pas une laque. C'est une crème de peinture qui épouse les formes du bois pour rehausser son relief naturel. La finition est opaque et veloutée. Il est à utiliser chaque fois que l'on souhaite peindre un meuble ou un support bois brut, remis à nu ou lasuré pour lui redonner une deuxième vie. Il est très apprécié en relooking des meubles.

DESTINATION

Supports

Bois brut, écapés, lasuré, ciré.

Lieu

Meubles, objet, boiserie, intérieur et extérieur.

TEINTES

Selon nuancier

QUALITES PRINCIPALES

Résistant à la salissure

Remarquable adhérence

Lessivable (ne pas utiliser de scotch-brit ni javel)

Ne faïence pas, ne farine pas

Excellent pouvoir couvrant et garnissant

Nettoyage des outils à l'eau

Grande facilité d'application

Met en relief les lignes naturelles du bois

CARACTERISTIQUES (MESURÉES EN BLANC)

Présentation : PRÊTE A L'EMPLOI

Finition : Veloutée

Densité : 1,39 +/- 0,05

Extrait sec en poids : 56 % +/- 2

Rendement théorique : 13 m²/ L /couche

Conditionnement : 200ml - 500ml - 1 L - 5 L

ENVIRONNEMENT & SANTE

CLASSIFICATION AFNOR

: NFT 36005 Famille 1 Classe 7b2

CLASSIFICATION COV (Directive 2004-42 / CE)

: Les valeurs COV tiennent compte de nos colorants.

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 130g/l (2010)

: Ce produit contient moins de 1g/l de COV.

QUALITE AIR INTERIEUR :

: Ce produit est classé A+

MODE D'EMPLOI

PREPARATION DU SUPPORT

Le support doit être propre (procéder à un lessivage si besoin), sec, solide, sain. Il doit être convenablement préparé.

- **Sur support bois neuf, décapés ou remis à nus :**

Dépoussiérer.

- **Sur support bois anciens :**

Les bois cirés doivent être décirés. Les bois vernis et lasurés doivent être correctement poncés . Non conseillé sur les bois déjà peint ou vernis avec une laque type glycéro, optez dans ce cas pour la LAKALO d'Érika.

PRECAUTION :

Certains bois anciens peuvent présenter des remontées indésirables lors d'application de produits en phase aqueuse (remontées tannique : tâche jaunâtre, piqûres noires...). Dans ce cas, il sera nécessaire d'appliquer le BLOQUEUR ERIKA au préalable.

PREPARATION DU PRODUIT

Toujours mélanger la peinture avant de l'appliquer.

Vérifier que la teinte correspond à votre commande.

Vérifier la température qui doit être entre 7°C et 25°C.

OUTILS NECESSAIRES

Baguette pour remélanger la peinture. Pinceau à rechampir (rond à bout pointu) pour les angles et le rechamps.

Rouleau antigoutte poil 12 mm de 10 cm pour les surfaces petites ou irrégulière (ex : planches brutes) ou 18 cm pour les grandes surfaces ou rouleau mousse floquée ou pistolet.

Gant et vêtement de protection. Eventuellement bâche de protection, papier collant, bac à peindre avec grille.

METHODE D'APPLICATION

A la brosse ou au rouleau

Appliquer une 1ère couche diluée à 10% d'eau pour bloquer les fonds. Laisser sécher 6 heures puis appliquer une 2ème couche pure.

Au pistolet pneumatique ou airless

Selon le matériel utilisé, diluer de 10 à 30 % avec de l'eau . Appliquer un voile d'accrochage suivi de 2 couches à 10 minutes d'intervalle.

SECHAGE A 20 °C et 60 % H.R. (le temps de séchage s'allonge par temps froid et/ou humide)

Hors poussière : Moins d'1 heure / Sec : 2 heures / Recouvrable par lui même : 6 heures

Dur à coeur : les propriétés optimum de ce produit sont obtenues après +/- 15 jours de séchage.

Ne pas gratter et éviter les chocs et les lessivage pendant ce délai.

NETTOYAGE DES OUTILS A l'eau immédiatement après utilisation

PRECAUTIONS D'EMPLOI

CONSERVATION & STOCKAGE

12 mois en emballage fermé d'origine. Stocker à l'abri du gel.

HYGIENE & SECURITE

Tenir hors de portée des enfants. Aérer pendant l'application. Etiquetage suivant directive en vigueur.

FICHE TECHNIQUE N°40 - Cette fiche annule et remplace les éditions précédentes – 2020

La présente documentation a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit fondées sur nos connaissances actuelles. Elle n'engage pas notre responsabilité et doit être considérée comme une simple indication soumise aux vérifications d'usage. Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux normes DTU en vigueur.